

ISIRI

13232

1st. Edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۳۲۳۲

چاپ اول

سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر
پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور (SO_2)
در حضور رطوبت - روش آزمون

**Dimention stone-determination of resistance
to ageing by Sulphur dioxide (SO_2) action in
the presence of humidity-test method**

ICS:73.020;01.100.15

بهنام خدا

آشنایی با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده^۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادهای سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکتروروش (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. هم چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهما، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

* سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور (SO_2) در حضور رطوبت - روش آزمون»

سمت و / یا نمایندگی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه معدن
دانشگاه لرستان

رئیس:

طهماسبی، زهرا
(دکترای زمین‌شناسی)

دبیر:

سرپرست حفاری شرکت آباد حفار پارس
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه
لرستان
(کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
لرستان
(کارشناسی ارشد شیمی)

عضو هیات علمی گروه معدن دانشگاه
لرستان
(کارشناسی ارشد مهندسی کانه‌آرایی و فرآوری)

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
لرستان
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
لرستان
(دکترای مهندسی عمران)

سرپرست حفاری شرکت ارجان پی
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوری، نگین
(کارشناس شیمی)

فهرست مندرجات

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
ب	آشنایی با سازمان استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۵	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ مواد و واکنشگرها
۲	۴ وسائل
۲	۵ آماده‌سازی آزمونه
۳	۶ روش انجام آزمون
۳	۷ بیان نتایج
۴	۸ گزارش آزمون

پیش گفتار

استاندارد «سنگ‌های ساختمانی- تعیین مقاومت در برابر پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور (SO_2) در حضور رطوبت- روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط (سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) تهیه و تدوین شده و در سیصد و بیست و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 13919: 2002, Naturalstone test methods - determination of resistance to ageing by SO_2 action in the presence of humidity -test method

سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت در برابر پیری با فعال کردن دی اکسید سولفور (SO₂) در حضور رطوبت - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقاومت نسبی سنگ‌های ساختمانی در برابر آسیب‌های ناشی از دی اکسید سولفور (SO₂) در حضور رطوبت می‌باشد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۸: سال ۱۳۸۴، سنگ‌های تزئینی و نما- واژه‌نامه،

۲-۲ EN 12440: 2008, Natural stone – Denomination criteria

۳ مواد و واکنشگرها

۱-۳ اسید سولفور

محلولی که جرم دی اکسید سولفور (SO₂) محلول در آب، بین پنج درصد تا شش درصد باشد.

۲-۳ آب غیر معدنی یا غیریونیزه

آبی که عاری از هر نوع مواد معدنی باشد، یا آب غیریونیزه (یونیزه نشده باشد).

۳-۳ پودر سمیاده

پودر سمیاده (با ابعاد ۶ μm تا ۱۵ μm).

۴-۳ برای هر ظرف با حجم ۵۰۱

محلول الف: مقدار ۱۰ ml (۵۰۰ ± ۱۰) اسید سولفوریک (H₂SO₃) را با ۱۰ ml (۱۵۰ ± ۱۰) آب غیرمعدنی یا غیریونیزه رقیق نمائید.

محلول ب: مقدار 10 ± 10 ml (۱۵۰ ± ۵۰۰) اسید سولفوریک (H_2SO_3) را با 500 ± 10 ml آب غیرمعدنی یا غیریونیزه رقیق نمائید.

بعد از هر آزمون باید محلول جدید ساخته شود. (یعنی محلول استفاده شده در آزمون قبلی، برای آزمون بعدی مورد استفاده قرار نگیرد).

٤ وسائل

۱-۴ دو ظرف مقاوم در برابر اسید به صورت سربسته (بدون منفذ)، که حجم داخلی آنها 50 ± 5 ml باشد. در پوش ظرف باید به صورت مناسب طوری نصب شود که اجازه دهد بخار اسید، مایع شده و دوباره به درون ظرف بازگردد. می‌توان از ظرفی با حجم غیر از 50 ± 5 ml نیز استفاده نمود، که مطابق با حجم محلول‌های الف و ب تنظیم شود.

۲-۴ دو قاب ساخته شده از مواد مقاوم در برابر اسید، که قادر باشند نمونه‌های آزمون را به صورت عمودی و در فاصله حدود ۱۰۰ mm بالای محلول اسید نگه دارند. این مهم است که قاب‌ها به گونه‌ای طراحی شده باشند که به بخار اسید اجازه دهنند، آزادانه اطراف نمونه‌ها حرکت کند.

۳-۴ ترازو و ترازوی واسنجی شده برای توزین جرم با خطای مجاز 1% .

۴-۴ گرمخانه بادبزنی گرمخانه بادبزنی که توانایی نگه داشتن دمایی معادل 70 ± 5 °C را داشته باشد.

۵ آماده‌سازی آزمونه

۱-۵ نمونه‌برداری

نمونه‌برداری بر عهده آزمایشگاه انجام دهنده آزمون نمی‌باشد، مگر در مواردی که به طور ویژه درخواست شده باشد. باید حداقل هفت آزمونه، که معرف توده سنگی مورد آزمودن است، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گیرند. یک آزمونه برای کنترل (به عنوان آزمونه مرجع) مورد استفاده قرار دهید.

هر ناهمسان‌گردی^۱ مشاهده شده بر روی آزمونه‌ها را، حداقل به وسیله دو خط موازی در اطراف آن علامت-گذاری کنید.

۲-۵ ابعاد آزمونه‌های آزمون

آزمونه‌ها باید دارای ابعاد $10 \times 60 \times 120$ mm (10 ± 2 mm) باشند. آزمونه‌ها باید به گونه‌ای آماده شوند که سطوح آن زبر نبوده و لبه‌های آنها صاف و تمیز باشد. این موضوع بعد از آزمون، در مشاهده سطح بسیار کمک کننده است.

¹ - Anisotropy

۵-۳- خشک کردن آزمونهای

برای پاک شدن خردوریزه‌ها یا ذرات باقیمانده پودر سمباده، آزمونهای را با آب شستشو دهید و سپس تا رسیدن به یک جرم ثابت، درون کوره خشک کن در درجه حرارت $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$ خشک کنید. رسیدن آزمونهای به یک جرم ثابت زمانی محقق می‌شود که اختلاف بین دو توزین با فاصله زمانی $h(24 \pm 2)$ از توزین اول، بیشتر از 1% نباشد. وزن آزمونهای خشک، مقدار اولیه m_0 می‌باشد.

۶ روشن انجام آزمون

آزمونهای را به مدت 24h در آب با دمای $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ غوطه‌ور نمائید. سپس سه آزمون را در ظرف حاوی محلول الف و سه آزمونهای دیگر را در ظرف حاوی محلول ب قرار دهید.

آزمونهای بر روی قاب به صورت عمودی در فاصله حدود 100 mm بالای محلول اسید، در درون ظرف نگه داشته شوند. در طی آزمون، دمای درون ظرف در $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ نگه داشته شود.

پس از ۲۱ روز آزمونهای را از ظرف بیرون آورده، در آب غیرمعدنی یا غیریونیزه شستشو دهید، و سپس تا رسیدن به جرم ثابت در کوره خشک کنید (بخش ۳-۵ را مشاهده نمائید). وزن آزمونهای خشک شده، وزن نهایی (m_1) می‌باشد. همه آزمونهای آزمون را، با آزمونهای مرجع (آزمونهای کنترل) مقایسه کنید. و هر گونه تغییرات مشاهده شده مانند تغییر رنگ آزمونهای، پوسته پوسته شدن یا فرسایش بوجود آمده را یادداشت کنید.

۷ بیان نتایج

۱-۷ تغییر جرم

برای هر آزمون، کسر جرمی بر حسب درصد بر اساس معادله (۱) بیان می‌شود:

$$\Delta m = \frac{(m_0 - m_1)}{m_0} \times 100 \quad (1)$$

که در آن:

m_0 جرم نمونه خشک قبل از آزمون بر حسب گرم (gr);

m_1 جرم نمونه خشک بعد از آزمون بر حسب گرم (gr);

Δm کسر جرمی آزمونهای بر حسب درصد.

۲-۷ تغییر در ظاهر آزمونهای

هر گونه تغییر در ظاهر نمونه مانند تغییر رنگ، لکه، زنگزدگی، تورم، ترک‌خوردگی، رسوب روی سطح یا پوسته پوسته شدن سطح و غیره یادداشت شود.

۸ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

- ۱-۸ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛
- ۲-۸ شماره شناسایی منحصر به فرد برای گزارش؛
- ۳-۸ شماره، عنوان و تاریخ انجام آزمون؛
- ۴-۸ نام و آدرس آزمایشگاه، یا محلی که آزمون در آنجا انجام شده است (اگر آزمون در جایی غیر از آزمایشگاه انجام شده است)؛
- ۵-۸ نام و آدرس مشتری درخواست کننده آزمون؛
- ۶-۸ بر عهده مشتری درخواست کننده آزمون است که اطلاعات زیر را ارائه نماید:
 - ۱-۶-۸ نام علمی سنگ ساختمانی مطابق با استاندارد بند ۲-۱؛
 - ۲-۶-۸ نام تجاری سنگ مطابق با استاندارد بند ۲-۲؛
 - ۳-۶-۸ کشور و منطقه‌ای که آزمونه از آنجا استخراج شده است؛
 - ۴-۶-۸ نام تامین کننده؛
- ۵-۶-۸ راستای هر صفحه ناهمسان‌گردی موجود (اگر وابسته به آزمون باشد)، به وضوح در آزمون مشخص شود، یا به وسیله دو خط موازی بر روی هر آزمونه مشخص شود.
- ۶-۶-۸ نام شخص یا سازمانی که نمونه‌برداری را انجام داده است؛
- ۷-۶-۸ پرداخت سطح نمونه‌ها (اگر وابسته به آزمون باشد)؛
- ۷-۸ تاریخ دریافت نمونه یا آزمونه‌ها؛
- ۸-۸ تاریخ آماده شدن آزمونه‌ها و تاریخ انجام آزمون؛
- ۹-۸ تعداد آزمونه‌ها در نمونه؛
- ۱۰-۸ ابعاد آزمونه‌ها؛
- ۱۱-۸ کسر جرمی برای هر آزمونه و هر غلظت محلول، و میانگین تغییر جرم برای آزمونه‌ها در هر محلول؛
- ۱۲-۸ تغییرات مشاهده شده برای هر آزمونه؛
- ۱۳-۸ بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری‌ها (تا جایی که مناسب باشد)؛
- ۱۴-۸ کلیه انحراف معیارها و مقادیر مجاز؛
- ۱۵-۸ اظهار نظرها.

گزارش آزمون باید حاوی امضا(ها) و وظایف مسئولان انجام آزمون و تاریخ یادداشت گزارش باشد. هم چنین لازم است بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دهنده آزمون، چاپ و منتشر شود.