



ISIRI

14214

1st. Edition

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۴۲۱۴

چاپ اول

سنگ‌های ساختمانی - سرپانتین - ویژگی‌ها

Dimension stone – Serpentine –
Specifications

ICS:91.100.15

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بندیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«سنگ‌های ساختمانی- سرپانتین - ویژگی‌ها»**

سمت و / یا نمایندگی:
سازمان ملی استاندارد ایران
(دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی)

دبیر:
کارشناس شرکت ساوه سازه فجر
(کارشناس شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)
مدرس دانشگاه پیام نور ساوه
(کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی)

کارشناس شرکت ساوه سازه فجر
پاک نیا، محمد
(کارشناسی ارشد زمین شناسی)

سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی
پور یوسفیان ، مهدی
(کارشناس مدیریت)

سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی
پورفرضی ، محمد
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

سازمان ملی استاندارد ایران
رضایی ملک ، سپهر
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران
سامانیان ، حمید
(کارشناس ارشد مرمت)

کارشناس
سپهری فر ، پوریا
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی
سیاره ، علیرضا
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

سازمان ملی استاندارد ایران
عباسی رزگله ، محمدحسین
(کارشناس مهندسی مواد)

سازمان ملی استاندارد ایران
قشقائی ، محمدمهدی
(کارشناس مهندسی معدن)

سازمان زمین شناسی و اکتشافاتمعدنی
کریم نژاد ، سوزان
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

سازمان ملی استاندارد ایران
مجتبی، علیرضا
(کارشناس مهندسی مواد)

سازمان ملی استاندارد ایران
مرشدی، عبدالرضا
(کارشناس شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران
نوری، نگین
(کارشناس شیمی)

پیش گفتار

استاندارد «سنگ‌های ساختمانی - سرپانتین - ویژگی‌ها» که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط شرکت ساوه سازه فجر تهیه و تدوین شده و در سیصد و پنجاه و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۹۰/۱۳ تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM C1526: 2008, Standard Specification for Serpentine Dimension Stone

سنگ‌های ساختمانی - سرپانتین - ویژگی‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

- ۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین خصوصیات، الزامات فیزیکی و نمونه برداری مناسب برای انتخاب سنگ سرپانتین (سرپانتین مرمری)، جهت ساختمان‌های عمومی و اهداف سازه‌ای^۱ است.
- ۲-۱ سنگ سرپانتین ساختمانی، باید سنگی باشد که اره شده^۲، بریده شده و جداشده بوده^۳، یا به هر صورت، صیقل یافته^۴، یا شکل داده شده باشد.
- ۳-۱ این استاندارد سنگ لاشه و قالب ویا دیگر واحدهای متراکم شده مصنوعی متشکل از قطعات سنگی و همچنین خرده‌ها و شکسته‌های سنگ را در بر نمی‌گیرد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- ۱-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۷، سنگ‌های ساختمانی - تعیین ضریب گسیختگی - روش آزمون
- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۸، سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت فشاری - روش آزمون
- ۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۹۹، سنگ‌های ساختمانی - تعیین جذب آب و وزن مخصوص - روش آزمون
- ۲-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۰۰، سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد - روش آزمون
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۸۵، سنگ‌های ساختمانی - واژه‌نامه
- ۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۲۹، سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت خمشی - روش آزمون

1 -Structural purposes

2- Sawed

3-Split

4-Finished

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۳۰ ، سنگ‌های ساختمانی - تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد با استفاده از دستگاه سایش تیپر - روش آزمون

2-8 ASTM C1242, Guide for Selection, Design, and Installation of Dimension Stone Anchoring System

2-9 ASTM C1528, Guide for Selection of Dimension Stone for Exterior Use

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد بند ۲-۵ به کار می‌روند.

۴ الزامات فیزیکی

۱-۴ سنگ سرپانتین تهیه شده با این ویژگی‌ها، باید با الزامات فیزیکی توصیف شده در جدول ۱ مطابقت داشته باشد.

۲-۴ سرپانتین باید سالم، بادوام، عاری از خرده‌های سنگ، ترک، رگه‌های باز، حفره‌ها، یا دیگر نواقصی باشد که ممکن است به انسجام ساختاری سنگ در زمینه استفاده مورد نظر آسیب رساند.

۳-۴ تاب برداشتن سرپانتین حاصل از تجمع آب جذب شده، یک ویژگی طبیعی ماده است و لذا با توجه به ارزیابی تغییرات^۱ مجاز طبیعی، برای کاربرد‌های مناسب در نظر گرفته شود. قرار گیری سرپانتین به همراه مواد پایه خشک(بدون آب)، با پوشش کامل بستر محل نصب می‌تواند از تاب برداشتن بعد از نصب جلوگیری کند.

۴-۴ دگرسانی^۲ در رنگ و پرداخت^۳ سرپانتین با قرار گرفتن در معرض آب و هوا می‌تواند رخ دهد و باید ارزیابی درستی از سرپانتین مناسب برای کاربرد ویژه در نظر گرفته شود. دگرسانی سرپانتین، ناشی از قرار گرفتن در معرض آب و هوا، می‌تواند باعث ته نشین شدن ماده معدنی نسبتاً سفیدی روی سطح سنگ شود و هم چنین می‌تواند باعث ظهور کمرنگی^۴ و کاهش صیقل بودن آن شود.

۵-۴ بافت و رنگ مطلوب، با تفاوت‌های طبیعی قابل قبول، در خصوصیات ماده، برای همه مواد تولید شده برای پروژه، باید بوسیله کنترل نمونه‌ها، اثبات شود. نمونه‌های معرف^۵ را، از طریق مشاهده تعداد کافی از نمونه‌های فیزیکی اولیه برای تولید، که بیانگر گستره کاملی از تفاوت‌ها در رنگ و بافت سنگ سرپانتین مورد نظر است، انتخاب کنید.

1- Variations

1-Alteration

2-Finish

3-Faded

4-Representative

۵ نمونه برداری

۱-۵ نمونه ها، برای آزمون تعیین خصوصیات و الزامات فیزیکی، باید بیانگر بهر سرپانتینی باشد که مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جدول ۱ - الزامات فیزیکی

ردیف	خصوصیات فیزیکی	الزامات		روش آزمون (براساس استاندارد ملی)
		کاربرد درونی	کاربرد بیرونی	
۱	حداکثر درصد جذب آب	۰,۶۰	۰,۲۰	۵۶۹۹
۲	حداقل چگالی بر حسب kg/m^3	۲۵۶۰	۲۵۶۰	۵۶۹۹
۳	حداقل مقاومت فشاری بر حسب MPa	۶۹	۶۹	۵۶۹۸
۴	حداقل ضریب گسیختگی بر حسب MPa	۶,۹	۶,۹	۵۶۹۷
۵	حداقل مقاومت در برابر سایش ^{a,b}	۱۰	۱۰	۸۲۳۰ ۵۷۰۰
۶	حداقل مقاومت خمی بر حسب MPa	۶,۹	۶,۹	۸۲۲۹

یادآوری - مقادیر ارائه شده در جدول ۱، با استفاده از نمونه های آماده سازی شده، مطابق روش های آزمون جداگانه، تعیین شده است.

ارقام پایانی، به غیر از مقادیر مشخص شده در روش های آزمون جداگانه، ممکن است منجر به انحراف از مقادیر تعیین شده، شود..

^a فقط برای سنگ هایی که روی آنها رفت و آمد می شود. جاییکه دو یا چند سنگ مختلف، برای طراحی از نظر رنگ و مقاصد مختلف، ترکیب شده اند، مقاومت سایشی آنها نباید بیشتر از ۵ واحد با هم اختلاف داشته باشند.

^b نیازی نیست که هر دو آزمون انجام شود. دسترس پذیری تجهیزات و مواد مناسب در آزمایشگاه می تواند تعیین کند که کدام آزمون مناسب تر می باشد